

**Směrnice pro vizuální posuzování povrchu dřevěných oken a vnějších dveří po konečné úpravě**

Vydání květen 2009

Instruktážní list HO.05

Náhrada za HO.05: 2000-10

Verband der Fenster- und Fassadenhersteller e. V.  
(*Svaz výrobců oken a fasád*)

Ve spolupráci s:

BIV des Glaserhandwerks, Hadamar  
(*Spolkový cechovní svaz sklenářů*)

BV der Jungglaser und Fensterbauer e.V.,  
Hadamar  
(*Spolkový svaz mladých sklenářů a konstruktérů oken*)

Hauptverband Farbe Gestaltung Bautenschutz,  
FFM  
(*Hlavní svaz barva vzhled ochrana staveb*)

Bundesverband Holz und Kunststoff BHKH,  
Berlin  
(*Spolkový svaz dřevo a plast BHKH*)

Technické údaje a doporučení tohoto instruktážního listu se zakládají na stavu znalostí v době tisku. Právní závaznost z nich nelze vyvzovat.

Vydavatel:

Verband der Fenster- und Fassadenhersteller e. V.

Walter-Kolb-Str. 1-7, D-60594 Frankfurt

© VFF, Frankfurt 2009



VERBAND DER  
FENSTER- UND  
FASSADEN-  
HERSTELLER e.V.

Bundesinnungsverband des Glaserhandwerks, Hadamar  
Bundesverband der Jungglaser und Fensterbauer e.V., Hadamar  
Hauptverband Farbe Gestaltung Bautenschutz, Frankfurt am Main  
Bundesverband Holz und Kunststoff BHKH, Berlin  
Verband der Fenster- und Fassadenhersteller e. V. Frankfurt

## **Směrnice pro vizuální posuzování povrchu dřevěných oken a vnějších dveří po konečné úpravě**

**Tato směrnice byla vypracovaná technickými výbory výše uvedených svazů.**

### **1. Rozsah platnosti**

Tato směrnice platí pro vizuální posuzování povrchu dřevěných oken a vnějších dveří po konečné úpravě pro krycí a nekrycí nátěry.

Povrch po konečné úpravě představuje u nových dřevěných oken stav po závěrečném nátěru.

Struktura nátěru musí odpovídat údajům výrobce. Požadované tloušťky vrstvy je třeba dosáhnout závěrečným nátěrem.

Směrnice neobsahuje:

- Mechanická a/nebo chemická poškození vnějšími vlivy zjištěná po závěrečném nátěru.
- Nesnášenlivost nosiče nátěrů a nátěru.
- Znaky na konstrukčních prvcích, které byly způsobeny zanedbanou nebo neodbornou údržbou/ošetřováním & kontrolou a čištěním, i během záruční doby.

Takové škody je třeba objasnit v příčinách.

### **2. Kontrola**

Při kontrole znaků je určující pohled shora na pohledovou plochu. Kontrola se zpravidla provádí u vnějších ploch v odstupech 5 m, u vnitřních ploch v odstupech 3 m.

Vnější plochy se kontrolují při difúzním denním světle, vnitřní plochy při normálním (difúzním) osvětlení pod zorným úhlem kolmo k povrchu (odchylka ke kolmici max.  $\pm 30^\circ$ ).


Posouzení se provádí po odborném odstranění stop použití (jevy způsobené povětrnostními vlivy, nánosy špíny a jevy způsobené čištěním).

Menší vzdálenosti pozorování lze sjednat v případě vyšších nároků na kvalitu a/nebo v případě speciální montážní situace.

### **3. Údaje**

Pro posouzení znaků dřeva platí norma DIN EN 942 „Dřevo na truhlářské výrobky - Všeobecné požadavky“.


#### 4. Požadavky

Znak	Požadavek*							
4.1	<p>Stopy po hoblování</p>  <table border="1" data-bbox="626 494 1118 718"> <tr> <td>Posuzovaná plocha</td> <td>s</td> </tr> <tr> <td>•••</td> <td rowspan="2"><math>\leq 2,0 \text{ mm}</math></td> </tr> <tr> <td>••</td> </tr> <tr> <td>•</td> <td><math>&gt; 2 - 4,0 \text{ mm}</math></td> </tr> </table>	Posuzovaná plocha	s	•••	$\leq 2,0 \text{ mm}$	••	•	$> 2 - 4,0 \text{ mm}$
Posuzovaná plocha	s							
•••	$\leq 2,0 \text{ mm}$							
••								
•	$> 2 - 4,0 \text{ mm}$							
4.2	<p>Stopy po broušení**</p> <p>Stopy po broušení napříč ke směru vláken nejsou v oblasti ••• přípustné. Stopy po broušení v podélném a diagonálním směru, které se neprojevují nápadně, jsou přípustné ve všech oblastech.</p>							
4.3 4.3.1	<p>Trhliny** Podélné trhliny</p> <p>Podélné trhliny se nesmí po úpravě povrchu projevit. Pouze v oblasti polodrážky osazovacích rámů a křidel, jakož i u vnější hrany osazovacího rámu jsou přípustné trhliny do max. šířky 0,5 mm, max. délky 100 mm a max. do tloušťky dílu 12,5 %. Trhliny se obvykle nevyplňují.</p>							
4.3.2	<p>Příčné trhliny</p> <p>Příčné trhliny nejsou přípustné.</p>							
4.4	<p>Prohlubně**</p> <p>Prohloubení okrajů v oblasti polodrážky <math>\leq 3\text{mm}</math> až do délky 30 mm jsou přípustná, kromě dorazových ploch pro těsnící profily.</p>							
4.5	<p>Vlákna dřeva</p> <p>Vlákna dřeva musí být nátěrem zcela zakryta.</p>							
4.6	<p>Zbytky klihu**</p> <p>Zbytky klihu u lepených spár, např. spojení rámů, jsou povolené max. do šířky 3 mm; na ploše nejsou přípustné skvrny klihových lepidel.</p>							
4.7	<p>Upevňovací prostředky pro zasklívací lišty</p> <p>Upevňovací prostředky nesmí podléhat korozi a nemusí být zapuštěny. Pokud jsou upevňovací prostředky určeny pro upevnění zasklívacích lišt a jsou zapuštěné, je nutno vzniklé otvory vyplnit vhodným materiélem, přičemž nelze zabránit bodovému otisku upevňovacích míst. Zapuštění musí být dostatečně hluboké (<math>&gt; 1 \text{ mm}</math>). Pokud je šroubový spoj zasklívací lišty technicky nutný nebo požadovaný, je přípustné, aby byl viditelný.</p>							
4.8	<p>Spáry**</p> <p>Spáry mezi zasklívací lištou a polodrážkou pro sklo nesmí být širší než 0,5 mm. Pokud je šroubový spoj technicky nutný, je přípustné, aby byl viditelný. Šrouby nesmí podléhat korozi.</p>							
4.9	<p>Stopy po napadení hmyzem/ dřevokazný hmyz**</p> <p>Stopy po napadení hmyzem nejsou přípustné s výjimkou ojedinělých vyplněných požerkových chodeb do průměru 2 mm způsobených hmyzem napadajícím čerstvé dřevo/dřevokazem čárkoványm.</p> <p><b>Vysvětlení:</b> Ojedinělému výskytu výletových otvorů o průměru do 2 mm po hmyzu, který může žít pouze v čerstvém dřevu, nelze u některého druhu dřeva zabránit. Protože nemají zpravidla žádný vliv na technické zpracování, nýbrž jde jen o estetický dojem, lze ojedinělý výskyt požerkových chodbiček tolerovat.</p>							

4.10	Čelní dřevo	Opracovávaná plocha  <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="text-align: center;">●●</td><td>V této oblasti nemusí být čelní dřevo broušené. Sem lze zařadit i zaoblení na hranách a rámových spojích.</td></tr> </table> <p>Prohlubně na plochách čelního dřeva podmíněné opracováním je nutno vyplnit vhodným materiálem.</p>	●●	V této oblasti nemusí být čelní dřevo broušené. Sem lze zařadit i zaoblení na hranách a rámových spojích.						
●●	V této oblasti nemusí být čelní dřevo broušené. Sem lze zařadit i zaoblení na hranách a rámových spojích.									
4.11	Šroubové spoje	Pokud je šroubový spoj technicky nutný, např. u klapaček, je přípustné, aby byl viditelný. Šrouby na vnější straně nesmí podléhat korozi.								
4.12	Struktura nátěru	Viditelně zateklá barva v nátěru není přípustná. Různé tloušťky vrstev se musí pohybovat v rozmezí běžné tolerance. V oblasti ●●● se nesmí vytvářet patrné bublinky.								
4.13	Otlačená místa**	Otlačená místa $\leq 2 \text{ cm}^2$ nebo hluboká $\leq 1,5 \text{ mm}$ jsou v oblasti, která již není u zavřených oken vidět, přípustná.								
4.14	Póry**	Póry se mohou dle druhu dřeva projevovat různě. Nátěr musí póry dřeva uzavírat.								
4.15	Průběh letokruhů	Na základě různých vlastností dřeva jsou přípustné reliéfní průběhy letokruhů.								
4.16	Zubovité spoje, rouby a suky	Mohou se rovněž projevit v reliéfu. Rouby musí být i na hranách v celé ploše zcela zaklízené.								
4.17	Výtok pryskyřice**	Nezávisle na povrchové úpravě nelze při použití dřeva bohatého na pryskyřici, např. u borovice, zabránit výtoku pryskyřice. Slabý výtok pryskyřice je přirozený a nepředstavuje žádnou vadu.								
4.18	Rozdíly v barvě a stupni lesku	Velmi nápadné rozdíly v barvě dřeva, které nelze posledním závěrečným nátěrem vyrovnat, nejsou přípustné.  Různý stupeň lesku není v oblasti ●●● přípustný, je však přípustný v oblasti ●●, pokud u zavřeného okna rozdíl nepůsobí opticky rušivě. K odstínům spočívajícím v druhu dřeva, nelze při posuzování rozdílů v barvě přihlížet (viz též norma DIN 68360).								
4.19	Drsnost	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="2">Měřítko drsnosti:</td> </tr> <tr> <td>v oblasti ●●● a viditelná oblast u zavřeného okna ●●</td> <td>Postup čištění nesmí být omezen drsností. Jako subjektivní srovnávací měřítko lze použít povrstvený brusný papír s velikostí zrn min. 280, přičemž 10 % plochy brusného papíru může mít velikost zrn 220.</td> </tr> <tr> <td>v oblasti polodrážky ●●</td> <td>Musí být zajištěna funkce a trvanlivost. Jako subjektivní srovnávací měřítko lze použít povrstvený brusný papír s velikostí zrn min. 220, přičemž 10 % plochy brusného papíru může mít velikost zrn 180.</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Za referenční hodnotu lze použít běžný brusný papír, který je opatřen stejnou strukturou nátěru, aby bylo možno posoudit hladkost (drsnost) povrchu.</td> </tr> </table>	Měřítko drsnosti:		v oblasti ●●● a viditelná oblast u zavřeného okna ●●	Postup čištění nesmí být omezen drsností. Jako subjektivní srovnávací měřítko lze použít povrstvený brusný papír s velikostí zrn min. 280, přičemž 10 % plochy brusného papíru může mít velikost zrn 220.	v oblasti polodrážky ●●	Musí být zajištěna funkce a trvanlivost. Jako subjektivní srovnávací měřítko lze použít povrstvený brusný papír s velikostí zrn min. 220, přičemž 10 % plochy brusného papíru může mít velikost zrn 180.	Za referenční hodnotu lze použít běžný brusný papír, který je opatřen stejnou strukturou nátěru, aby bylo možno posoudit hladkost (drsnost) povrchu.	
Měřítko drsnosti:										
v oblasti ●●● a viditelná oblast u zavřeného okna ●●	Postup čištění nesmí být omezen drsností. Jako subjektivní srovnávací měřítko lze použít povrstvený brusný papír s velikostí zrn min. 280, přičemž 10 % plochy brusného papíru může mít velikost zrn 220.									
v oblasti polodrážky ●●	Musí být zajištěna funkce a trvanlivost. Jako subjektivní srovnávací měřítko lze použít povrstvený brusný papír s velikostí zrn min. 220, přičemž 10 % plochy brusného papíru může mít velikost zrn 180.									
Za referenční hodnotu lze použít běžný brusný papír, který je opatřen stejnou strukturou nátěru, aby bylo možno posoudit hladkost (drsnost) povrchu.										

\* Požadavky lze posoudit za kontrolních podmínek, které jsou popsány v kapitole 2 „Kontrola“.

\*\* Znaky, u kterých jsou kvůli způsobu posuzování potřebné menší vzdálenosti pozorování.

Vizuální posuzování dřevěného povrchu po konečné úpravě		Požadavky v závislosti na posuzované ploše		
Vlivy na povrch	Ovlivňující znaky	●	●●	●●●
Oblast opracování	4.0 Neopracovaný díl	+	-	-
	4.1 Stopy po hoblování	+	⊕	⊕
	4.2 Stopy po broušení	+	+	⊕
	4.3.1 Podélné trhliny	⊕	⊕	-
	4.3.2 Příčné trhliny	-	-	-
	4.4 Prohlubně	+	⊕	-
	4.5 Vlákna dřeva	+	-	-
	4.6 Zbytky klihu	+	⊕	-
	4.7.1 Hřeby zapuštěné		+	+
	4.7.2 Hřeby nezapuštěné		+	⊕
	4.9 Stopy po napadení hmyzem/ dřevokazný hmyz	+	+	+
	4.10 Čelní dřevo	+	+	⊕
Poškození	4.12 Struktura nátěru	+	⊕	-
	4.3.1 Podélné trhliny	+	-	-
	4.3.2 Příčné trhliny	-	-	-
	4.4 Prohlubně	+	⊕	-
	4.13 Otlačená místa	+	⊕	-
	4.14 Póry dle druhu dřeva	+	+	+
	4.15 Průběh letokruhů	+	+	+
	4.16 Zubovité spoje, rouby, suky	+	+	⊕
	4.17 Výtok pryskyřice	+	+	+
	4.18 Rozdíly v barvě a stupni lesku	+	⊕	-
	4.19 Drsnost	+	⊕	-
Struktury povrchu dřeva				

+... znak je přípustný

⊕ ... znak je podmíněně přípustný

- ... znak není přípustný

●●● plochy s vysokými požadavky

●● plochy s malými nebo žádnými požadavky

● plochy s běžnými požadavky

Verband der Fenster- und  
Fassadenhersteller e. V.  
Walter-Kolb-Str. 1-7  
60594 Frankfurt am Main  
tel.: 069 / 95 50 54 -0  
fax: 069 / 95 50 54 -11

Homepage <http://www.window.de>  
e-mail: vff@window.de



VERBAND DER  
FENSTER- UND  
FASSADEN-  
HERSTELLER e.V.

Za povrchové vady se nepovažují:

Nevýrazná stopa charakteristických znaků technologie povrchových úprav s použitím nátěrových hmot.

Stopy po broušení dřeva brusným papírem č. 80 až 100, např. podle PN 22 4201.

Dovoluje se viditelnost zajišťovacích hvězdičkových kolíků rohových spojů a zajišťovacích kolíků závěsů zapuštěných v úrovni dřeva bez mechanického poškození a bez tmelení.

Vystupující reliéf textury dřeva, zvláště u vodou ředitelných nátěrových hmot.

Visibility of the characteristic marks of the surface treatment technology of joints, such as rivets or pins, which are embedded in the wood at the same level as the wood itself without mechanical damage and without deformation.

Barevná odlišnost povrchu v závislosti na textuře dřeva.

Dovoluje se použití průmyslových spojovačů pro zajištění čepových spojů umístěných ze strany mezi zdvojenými křídly (nikoliv však z viditelných stran) zarážených mírně pod úroveň dřeva, bez tmelení.

Dovolují se vlasové trhlinky nátěru v rohových spojích rámu a křidel.

## 61 na doplňky.

### Značení výrobků

62. Okna se tryanlivě označí (např. raznicí) v polodrážce pravého svislého vlysu rámu s těmito údaji:

- a) zkráceným názvem podniku a číselným označením závodu,
- b) čtvrtletím a rokem výroby,
- c) označením číslem 46, jde-li o okna vyšší vzhledové kvality a označením, že výrobek prošel výstupní kontrolou.

Při dodávkách do maloobchodní sítě musí být výrobky navíc opatřeny štítkem s těmito údaji:

- ca) název výrobce a jeho sídlo,
- cb) číslo technické normy,
- cd) maloobchodní cena.